

NOVINKA

LINOX

308L, 316L & 309L

OBALENÉ ELEKTRODY PRO NEREZAVĚJÍCÍ OCELE

Rutilová elektroda pro všechny polohy

- ▶ Hladký povrch svaru
- ▶ Minimální rozstřík
- ▶ Vysoká odolnost na pórovitost
- ▶ Dobré smáčení stěn, bez zápalů
- ▶ Snadné odstraňování strusky
- ▶ Možnost svařovat s proudem střídavým i stejnosměrným (+)
- ▶ Balené ve vakuovém balení **PROTECH™**
VACUUM PACK

**OSVĚDČENÉ, SPOLEHLIVÉ BALENÍ
ŠETŘÍCÍ ČAS & NÁKLADY**



www.lincolnelectric.eu

LINCOLN®
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS®

Ohýbací test



Nepraská a nedrolí se obal po ohnutí: záruka kvalitních svarů.

Odstraňování strusky



Struska snadno odstranitelná a hladký povrch housenky.

2.5 x 350 mm



16%

více materiálu
na elektrodu

Linxx jsou dodávány v délkách 350 mm, zatímco hlavní konkurenti nabízejí pouze 300 mm: 16% více materiálu na elektrodu. Méně přerušení = Větší produktivita.

Zapalování oblouku



Vynikající zapalování & znovuzapalování oblouku.

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Elektrody	Průměr x délka (mm)	Kartónová krabice			Protech™		
		Číslo položky	Ks/balení	Kg/balení	Číslo položky	Ks/balení	Kg/balení
Linxx 308L	2.0x300	610163	196	2.30	610166	160	1.84
	2.5x350	610140	120	2.53	610152	110	2.32
	3.2x350	610141	80	2.78	610153	69	2.40
	4.0x450	610142	58	3.98	610154	45	3.09
	5.0x450	610143	32	3.41	610155	30	3.20
Linxx 316L	2.0x300	610165	196	2.30	610168	160	1.84
	2.5x350	610148	120	2.53	610159	110	2.32
	3.2x350	610149	80	2.78	610160	69	2.40
	4.0x450	610150	58	3.98	610161	45	3.09
	5.0x450	610151	32	3.41	610162	30	3.20
Linxx 309L	2.5x350	610144	120	2.59	610156	110	2.37
	3.2x350	610145	80	2.90	610157	69	2.50
	4.0x450	610147	58	4.12	610158	45	3.20

ZATŘÍDĚNÍ & CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Elektrody	Zatřídění		Chemické složení % (typické hodnoty pro návar)						
	AWS A5.4	ISO 3581-A	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	FN
Linxx 308L	E308L-17	E 19 9 L R 32	0.025	0.8	0.8	19.0	9.5	-	3-10
Linxx 316L	E316L-17	E 19 12 3 L R 32	0.025	0.8	0.8	18.0	12.0	2.5	3-10
Linxx 309L	E309L-17	E 23 12 L R 32	0.025	0.7	0.7	24.0	12.5		8-20

Distributor